

Boletim Técnico: Textura Tec-Lar Cristalcoat

Produto: Textura Tec-lar Cristalcoat. **Classificação:** Premium. **Acabamento:** Fosco Granulado.

CORES DISPONÍVEIS

					
Branco: # 01	Branco Gelo: # 02	Porcelana: # 03	Marfim: # 07	Amarelo Canário: #08	Baunilha: # 09
					
Palha: # 10	Pérola: # 11	Pêssego: # 12	Flamingo: # 13	Areia: # 14	Camurça: # 15
					
Preto: # 16	Concreto: # 17	Ocre: # 18	Telha: # 20	Amarelo: # 22	Verde: # 23
					
Azul: # 24	Vermelho: # 25	Cinza: # 26	Grafite: # 27	Laranja: # 28	Lilás: # 29
					
Verde Claro: # 31	Barcelona: # 32	Azul Claro: # 33	Azul Piscina: # 34	Verde Porto: # 35	

Descrição: Cristalcoat é um revestimento texturizado, formulado com cristais de quartzo. De inovador impacto visual, formulado especialmente para proteção e decoração dos ambientes externos e internos; contém microbicidas não metálicos que ajudam no combate ao mofo, algas e bactérias. Possui excelente resistência às intempéries, abrasão e alcalinidade. É hidrorrepelente, além de notável durabilidade.

Armazenamento: Pode ser estocada até o limite da data indicada pela Cores Tintas na etiqueta na embalagem do produto, desde que esteja na posição vertical, local coberto, ventilado e seco e essa embalagem não tenha sido aberta. Obedecendo sempre o limite de empilhamento indicado na embalagem.

Demãos: Duas (a 1ª demão consiste na aplicação do selador Permacoat. A 2ª é a aplicação da Textura Tec-Lar Cristalcoat)

Diluição: Na 1ª demão consulte as informações do Boletim Técnico do Fundo Permacoat. Para a 2ª demão ao utilizar a Textura Tec-Lar Cristalcoat, esta vem pronta para uso; se necessário diluir, aos poucos, em no máximo 3% com água potável.

Embalagem: Barrica com 30 quilos e saco com 25 quilos.

Ferramentas para aplicação: Rolo de lã de carneiro, trincha para a 1ª demão ao utilizar o Fundo Permacoat e desempenadeiras de acrílico e aço na 2ª demão quando será utilizada a Textura Tec-Lar Cristalcoat.

Limpeza: Água, sabão ou detergente neutro, pano ou esponja macia (esfregar suavemente).

Secagem: Ao toque (com Permacoat) – 1 hora/ Entre demãos (para aplicar Cristalcoat) – 8 horas/ Cura total – 168 horas.

Rendimento: Aproximadamente 10 m² por lata ou barrica e 8,5 m² por saco em superfície lisa e bem acabada.

Aplicação: Espalhe Cristalcoat com uma desempenadeira de aço e obtenha o acabamento com movimentos circulares através de uma desempenadeira de acrílico.

Observações: Em paredes novas, aguarde a cura do cimento por 30 dias para então aplicar Permacoat e o Cristalcoat.